



# JOSE SANCHIS PENELLA, S.A.

BAJADA DEL RIO, S/N. - APARTADO 154 - 46940 MANISES (Valencia - España)  
TEL. 96 154 69 74 - FAX 96 154 68 61 - E-mail: jsp@josesp.com - www.josesp.com

31/10/2018 rev,1

## FELDESPATO B-60 / 45

ANALISIS QUIMICO		
SiO <sub>2</sub>	68,00%	3,00
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	17,00%	1,00
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,09%	0,05
TiO <sub>2</sub>	0,05%	0,05
Na <sub>2</sub> O	2,50%	0,50
K <sub>2</sub> O	10,50%	0,50
CaO	0,50%	0,30
MgO	0,06%	0,05
P.C.	0,45%	0,20

ANALISIS GRANULOMETRICO		
Luz de Malla	% Totales retenidos	
75 um	0,00	± 1,00
<b>45 um</b>	<b>3,00</b>	
20 um	35,00	
10 um	60,00	
2 um	85,00	

<b>Densidad aparente</b>	1,0 gr /c.c
<b>Dureza (Escala de Mohs)</b>	6
<b>Color</b>	Blanco
<b>Suministro</b>	Granel y envasado
<b>Aplicaciones</b>	Esmaltes, vitrificados, pastas ceramicas , porcelana

FELDESPATOS - CUARZOS - CAOLINES - ARENAS - MOLIENDA CHAMOTAS - LEPIDOLITAS - ARENAS FELDESPATICAS